
























ORION



	RODZAJ TKANINY FABRIC TYPE	tkanina szenilowa / chenille fabric
	SKŁAD COMPOSITION	100% Polyester
	GRAMATURA WEIGHT	328 g/m ² ± 5 %
	SZEROKOŚĆ WIDTH	142 cm ± 2 cm
	TEST MARTINDALE MARTINDALE ABRASION	> 90 000 cycles (category A)
	PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	warp 1-2 mm / weft 2-3 mm
	ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOUR FASTNESS TEST	dry 5 / wet 5 (category A/A) ORION 08 i 11: dry 3-4 / wet 4-5 (category C/A)
	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGTH	warp > 32 N / weft > 24 N
	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGTH	warp > 372 N / weft > 523 N
	ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT	4
	PILING PILLING	4
	ZASTOSOWANIE APLICATIONS	 
	CZYSZCZENIE CLEANING	       

Dopuszcza się występowanie różnych odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.




Certyfikat OEKO-TEX Standard 100 (IW 00070) przebadany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi – niezależny instytut badawczy Stowarzyszenia OEKO-TEX®
Certificate OEKO-TEX Standard 100 (IW 00070) tested by Instytut Włókiennictwa w Łodzi – independent research institute Association OEKO-TEX®

ORION




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



01 Creme



02 Bisque



03 Latte



04 Capucino




05 Stone




06 Nutmeg



07 Brown



08 Choco



09 Dark Brown



10 Terra



11 Red



12 Bordeaux



13 Fuchsia



14 Green




15 Mint



16 Turquoise



17 Yellow




18 Plum



19 Platinum




20 Antrazieth



21 Graphit



22 Grey



23 Black