
























# SOFTI



	RODZAJ TKANINY FABRIC TYPE	tkanina szenilowa / chenille fabric
	SKŁAD COMPOSITION	100 % Polyester
	GRAMATURA WEIGHT	300 g/m <sup>2</sup> ± 5 %
	SZEROKOŚĆ WIDTH	140 cm ± 2 cm
	TEST MARTINDALE MARTINDALE ABRASION	>40 000 cycles (category A)
	PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	warp 6 mm / weft 5 mm
	ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOUR FASTNESS TEST	dry 4-5 / wet 4-5 (category A/A)
	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGTH	warp 690 N / weft 58 N
	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGTH	warp 2200 N / weft 270 N
	ODPORNOŚĆ NA ŚWIĄTŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT	5
	PILING PILLING	4
	ZASTOSOWANIE APPLICATIONS	 
	CZYSZCZENIE CLEANING	        

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.  
Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.



Certyfikat OEKO-TEX Standard 100 (IW 00070) przebadany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi – niezależny instytut badawczy Stowarzyszenia OEKO-TEX®  
Certificate OEKO-TEX Standard 100 (IW 00070) tested by Instytut Włókiennictwa in Łódź – independent research institute Association OEKO-TEX®

# SOFTI



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



01



02



03



04



05



06




07



08



09



10



11



12